

Pavé Esbelto® DuraFusion


	Métrique (mm)	Impériale (po)
	80 x 305 x 610	3 1/8 x 12 x 24
Poids/mcx	37 kg	81 lb
Surface/mcx	5,382 mcx/m²	0,50 mcx/pi²
Surface/rang	1,11 m²	12,00 pi²
Surface/cube	8,88 m² 8 Rgs	96,00 pi²
Longueur/rang	3,66 m lin.	12,00 pi lin.
Longueur/cube	29,26 m lin.	96,00 pi lin.
Qté/cube	48 mcx	48 mcx
Poids/cube	1764 kg	3888 lb

Code	Couleur - Durafusion
127003273	Ambré  N
127003119	Newport  N
127003086	Scandina  N


Approvisionnement	Milton
-------------------	--------

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 176 pi²


Rang Type




Motif de pose




Damier



Panneresse



Décalé 1/3



Chevron



Informations techniques

Produit	Pavé Esbelto DuraFusion
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Compte tenu de la masse élevée des pavés, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).